

Masterseal 1900 серия

Противокоррозионная защита стальных конструкций с помощью полимерных покрытий

Система 4.003/1



2К-покрытие для стальных сооружений и конструкций. Способ нанесения: кистью, валиком или безвоздушным распылителем. Для дополнительной информации смотрите EN ISO 12944, Часть 5.

Тип	Основа	Название	Количество слоев	Расход (г/м ²)	Сухая пленка (мкм)
Праймер	EP	Masterseal P 1911	1	336	80
Основной слой	EP	Masterseal BC 1921	2	187	100
Верхний слой	AY-PUR	Masterseal TC 1930 G/S/M	1	105	40

Расчетная общая толщина сухого слоя = **320**

Подготовка стальной поверхности должна отвечать требованиям ИСО 12944-4 класс Sa2½.

Воздействия и долговечность

Ожидаемая долговечность в категориях атмосферных воздействий согласно EN ISO 12944

C 2 Очень низкое			C 3 низкое			C 4 среднее			C 5-I Очень сильное (промышленное)			C 5-M Очень сильное (морское)		
L*	M	H	L	M	H	L	M	H	L	M	H	L	M	H
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Срок эксплуатации покрытий: L = низкий (2 - 5 лет), M = низкий (5 - 15 лет), H = высокий (> 15 лет)

Ожидаемая долговечность не является «гарантированным сроком». Эти данные предназначены для помощи владельцу сооружения определить межремонтные сроки. Гарантированный срок является предметом оговорок в договоре и не входит в рамки данной части ISO 12944. (EN ISO 12944, часть 5) Пожалуйста, обратитесь к части 5 EN ISO 12944.